



HEIAN

TEXTILE SURFACTANTS

HEIAN OIL CHEMICAL IND. CO., LTD

Head Office :73,Asakura,Yoka-Cho,Yabu-City,Hyogo.
& Factory TEL 079-662-2151 FAX 079-662-2153

Kyoto Office:181,Hishimaru-cho,Kamikyo-ku,Kyoto
TEL 075-431-0321 FAX 075-431-0325

Fukui Office :4-1215-103,Fuchi,Fukui
TEL 0776-35-3530 FAX 0776-34-1453

白場汚染防止ソーピング剤

ソイレス PW

ソイレスPWは、優れた洗浄力と再汚染防止能を併せ持った白場汚染防止ソーピング剤で、低起泡中性タイプの汎用型洗浄剤です。

主用途

捺染、友禪染の生地及び捺染糸の白場汚染防止を目的としたソーピング

特徴

- (1) ソイレスPWは中性タイプの非イオン系淡黄色液体製品であり、汚染防止能力が良好で、しかも低価格品のソーピング剤です。
- (2) ソイレスPWは水又は温水に任意の割合で溶解し、安定した洗浄効果を発揮します。
- (3) ソイレスPWは耐硬水性のため水中の硬度成分との結合がなく、洗浄浴中でのスカムの発生はありません。
- (4) ソイレスPWは低起泡性のため作業工程中の泡立ちが少なく、水洗時は速やかな泡切れで作業効率を向上させます。
- (5) ソイレスPWは優れた再汚染防止能を備えているため、汚れた洗浄液が被洗物に再吸着することなく白度を一層向上させます。
- (6) ソイレスPWは生地又は糸に染着した染料を過剰に洗浄することがないので、淡色の染色物にも安心して使用できます。

使用量

シルク・ウール	}	溜水槽継続使用(使用用水量に対して)	3.0%溶液以上
		連続水洗機使用(")	1.0%溶液以上
ナイロン・アセテート		連続水洗機使用(")	0.5%溶液以上
ポリエステル・綿		連続水洗機使用(")	0.3%溶液以上

溶解方法

所要量を計量し、冷水或いは微温湯で希薄溶解してから、処理用水中に投入し全量をよく攪拌して下さい。

荷姿

液 状・・・18Kg 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲4丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453