

浸透促進剤

パスオイル P-415

パスオイル P-415 は各種繊維の準備工程で、糸や生地 of 浮き、撥水による濡れ不足を解消する浸透促進剤です。

生糸ソーキングに使用

- (1) 生糸を経緯用油剤でソーキングする場合、原糸によって処理液の浸透が極端に悪いことがあります。パスオイル P-415 を併用することで、通常の浸透スピードに戻すことができます。
- (2) ソーキングにパスオイル P-415 を併用することによって、油剤の総表面への斑付きを改善して、後の撚糸工程でのトラブルを防ぎます。

各種濡れ剤として使用

- (1) 繊維加工の前工程で付着したオイルやワックスにより、後工程の染色や仕上げで糸や生地が浮いて染め斑等の事故が発生することがありますが、パスオイル P-415 を併用することで、溶液との親和性が高まり、作業を円滑にすることができます。

使用法 (標準使用量)

- ※ 生糸ソーキングには 対原糸 1 ~ 1.5% (生糸 60kg で0.6~0.9kg)
- ※ 各種濡れ剤には 2 ~ 4 g/ℓ

溶解方法

所定量水または温水で 5 倍以上に希釈後、処理槽に注入して十分に混合攪拌してください。

荷 姿

淡黄色液状 18 k g 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453