



# HEIAN

## TEXTILE SURFACTANTS

### HEIAN OIL CHEMICAL IND. CO., LTD

Head Office :73,Asakura,Yoka-Cho,Yabu-City,Hyogo.  
& Factory TEL 079-662-2151 FAX 079-662-2153

Kyoto Office:181,Hishimaru-cho,Kamikyo-ku,Kyoto  
TEL 075-431-0321 FAX 075-431-0325

Fukui Office :4-1215-103,Fuchi,Fukui  
TEL 0776-35-3530 FAX 0776-34-1453

## ソルゾール No.500-P

本油剤は淡黄色油状の製品であって、合成繊維を始め各種繊維の製織において、必要な帯電防止性及び平滑性を共に付与する特殊油剤であります。完全水溶性のためコーニング給油剤として、原液のまま使用しても精練時には完全に洗去できて、後処理に弊害を生ずる危険はありません。本油剤は安定した製品で均一な付着をして品位の向上と各種工程の能率化に役立つことができます。

### 特 徴

- 防電性 . . . 強力な帯電防止能を有し、起電による弊害を防止します。
- 平滑性 . . . 平滑性に富み、糸さばきを良好にして、摩擦による毛羽立ちを防止します。
- 洗浄性 . . . 完全水溶性のため、後処理に対しても影響はありません。
- 拡散性 . . . 拡散性に優れ、均一な付着をすることができます。
- 防錆性 . . . 優れた防錆効果を有し、編立時の針の発錆を防止します。

### 性 質

- 種 別 . . . . . 非イオン系油剤
- 反 応 . . . . . 中性
- 粘 度 . . . . . 30℃ 11cps
- マッキー試験 . . . 4 時間経過後 96℃合格

### 用 途

- (1) 合成繊維のコーニング給油剤
- (2) 合成繊維の糊付後のアフターオイリング剤
- (3) 合成繊維の編立用給油剤
- (4) 合成繊維の整経、製織時におけるスプレー給油剤
- (5) 合成繊維の染色後の給油剤
- (6) その他合成繊維及び各種繊維の諸工程の起電防止のための平滑防電給油剤

### 使用法

#### 一般給油

原液のまま原糸量に対し 2～5% 使用してください。本油剤は精練の際完全に洗去できて、後処理に影響ありません。

#### 染色仕上用

本油剤は水溶性のため所要量を 10～30℃の浴中に直接投入しよく攪拌してください。使用量は一般には原糸量に対し 2～3% ですが、繊維の種類及び用途により適宜増減してください。

### 荷 姿

液状 . . . . . 15kg 詰

## 平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453