

粉 末 絹 用 精 練 剤

シルクセッケンⅡ

シルクセッケンⅡは糸練り専用開発された精練剤：シルクセッケンの姉妹品で、石鹼リッチタイプの粉末精練剤です。シルクセッケン同様、精練中のスカムを防止しながら練り上がりはより純石鹼練のような絹鳴り豊富な風合が得られます。

性 状

- 外 観 : 淡黄色粉体
イオン性 : 陰イオン性
pH : 11.0~11.5 (2%溶液)
溶解性 : 温湯に容易に溶解

特 徴

- (1) 単独使用 : 本精練剤は単独使用が特徴で、従来のように石鹼、アルカリ剤を別々に調整する必要がなく、簡便な使用ができます。
- (2) 溶解性 : 本精練剤は粉体であり容易に温湯に溶解します。
- (3) 時簡短縮性 : 本精練剤は従来のような純石鹼練に較べて短時間精練ができ、しかも被精練品の風合を損ないません。
*実施例 生糸甘片撚り 対物 6% 浴比 1:30 時間 20分~30分で精練完了
- (4) 風合い : シルクセッケンよりさらに純石鹼練の風合に近づきます。
- (5) スカム : 石鹼配合量が多くなるとスカムの発生が心配になりますが、耐硬水性を維持してスカムの発生を防止します。
- (6) 均染性 : 本精練剤は硬度成分との結合による金属石鹼の発生がなく、糸へのスカム再付着が最大限防止されますので、染色工程での均染性が得られます。

使 用 量

通常、対原糸量 6%以上を標準とします。(浴比 1 : 30 以下)
糸撚り種によっては、使用量の増量が必要な場合があります。

荷 姿

15 k g 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453