



HEIAN

TEXTILE SURFACTANTS

HEIAN OIL CHEMICAL IND. CO., LTD

Head Office :73,Asakura,Yoka-Cho,Yabu-City,Hyogo.
& Factory TEL 079-662-2151 FAX 079-662-2153

Kyoto Office:181,Hishimaru-cho,Kamikyo-ku,Kyoto
TEL 075-431-0321 FAX 075-431-0325

Fukui Office :4-1215-103,Fuchi,Fukui
TEL 0776-35-3530 FAX 0776-34-1453

高粘度平滑給油剤

ソルゾール GC

本油剤は淡黄色透明油状の製品であって、平滑性に優れ、特に化合繊維の原液オイリング用として使用される高粘度の平滑給油剤であります。

特 徴

- ① ソルゾール GC は優れた平滑性を示し、糸さばきを良好にして、摩擦による毛羽立ちを防止します。
- ② ソルゾール GC は、高粘度の平滑給油剤であるため、表面被膜性が優れ、繊維の耐摩擦性を向上させます。
- ③ ソルゾール GC は WJL 経糸無糊製織用原液オイリング剤としても使用され、繊維の集束性を向上して織機の稼働率を高めます。
- ④ ソルゾール GC は完全水溶性の製品であって、精練工程において迅速且つ完全に洗去されますので、後工程には全く支障がありません。
- ⑤ ソルゾール GC は水洗性が良好であるため、WJL の経糸用としてオイリングした場合、機上での洗浄が促進され、ノン精練染色が可能になります。
- ⑥ ソルゾール GC はマッキーテストに合格し、酸化変色の危険性は全くありません。

性 質

組 成 非イオン活性剤及び中性油配合
反 応 中性
純 分 100%
粘 度 30℃ 38cps

用 途

- (1) 有杼・無杼の乾式織機による経糸用原液オイリング
- (2) WJL の経糸無糊製織用原液オイリング

使用量

繊維の種類・使用目的によって適量を原液オイリングして下さい。

荷 姿

液状 16kg 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453