

風合改良仕上剤

モノソフターS

モノソフターS は柔軟平滑性が特に優れた淡黄色ペースト状の単独乳化製品であって、シルク、ウール、ナイロン等の素材の染色加工前又は染色加工後の風合向上と折れ、しわ、スレ防止を目的として使用される陰イオン性柔軟仕上剤です。

特 徴

- (1) モノソフターS は簡単なパディング又はディッピング方式によって優れた柔軟性とボリューム感を与えると共に、折れ、しわ、スレ等の防止に効果を発揮します。
- (2) モノソフターS は少量の使用量によって、今までにない大きな効果を発揮することができますので、経済的にも大変有利な風合向上剤です。
- (3) モノソフターS のパディング又はディッピングは常温の水溶液で行なうことができるので処理布の硬軟斑がありません。
- (4) モノソフターS の水溶液は安定性に優れているので、1日の継続作業中に油玉やスカムが発生することはありません。
- (5) モノソフターS による処理品を染色加工する場合にも染色浴中に影響はなく、むしろモノソフターS の優れた均染効果によって、被染物の染め斑を防止します。
- (6) モノソフターS によって染色加工品に処理を施した場合にも染料の泣き出しによる白場の汚染やにじみは全くありませんので、処理布の状態と目的に応じて、使用量の選定が可能です。
- (7) モノソフターS による処理品は油ぎったり、酸化による変色や臭気の恐れはなく、製品の付加価値を一段と向上させることができます。

用途及び使用量

※染色加工前のパディング又はディッピング・・・・・・・・ 0.5～1%溶液 (5～10 g/l)

※染色加工後のパディング又はディッピング・・・・・・・・ 0.5～3%溶液 (5～30 g/l)

溶解方法

所定量を容器に計量し、その 10 倍相当の熱湯 (80℃以上) を徐々に注入しながら攪拌溶解した後、冷水を追加投入して所定の希釈濃度にしてください。

注 意

陽イオンフィックス剤による色止め後にモノソフターS を使用する場合、フィックス剤の持込がないように十分脱水するか、一旦乾燥してから処理を行なってください。

荷 姿

淡黄色液状・・・・・・・・17k g 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市湊 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453